



ARDEX AF 830

Fikseringslim

- Meget miljøvenlig
- Opløsningsmiddelfri
- Til tæppefliser med flitbagside
- Meget lavt forbrug



ARDEX systemprodukt: Særlig god vedhæftning opnås ved anvendelse med ARDEX spartelmasser. Anvendt med andre ARDEX produkter med betegnelsen EMICODE EC1, opnås optimale betingelser for en miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker og miljø efter udtørring.

Anvendelsesområde

Vandbaseret fikseringslim til fiksering af tæppefliser med flitbagside samt til fast limning af tæppefliser med bagside af bitumen, væv, PVC eller PUR.

Til montering af godkendte LVT-belægninger i længder op til 120 cm. Kontakt ARDEX ved brug til LVT-belægninger og vinylfliser. Til montering på sugende og ikke sugende underlag indendørs.

Sammensætning

Vandig dispersion med additiver.

Forbehandling af underlaget

Underlaget skal være jævnt, permanent tørt, fast, bæredygtigt, fri for revner samt træk- og trykfast. Gulvbranchens retningslinjer vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. skal overholdes.

ARDEX AF 830 skal anvendes ved temperaturer over +15 °C og RF mindre end 75 %. Eventuel spartling og opretning af underlaget udføres med en egnet ARDEX primer og spartelmasse.

Forarbejdning

ARDEX AF 830 omrøres om nødvendigt inden brug. Limen påføres jævnt over hele underlaget med en malerrulle. Søer af lim skal undgås. Ved arbejde på allerede eksisterende edb-gulve, må der ikke komme fikseringslim mellem pladerne. Samlinger kan dækkes med klæbebånd inden påføring af fikseringslimen.

Afluftningstid afhænger af rumklimaet og sugeevnen af materialer og underlag samt mængden af fiksering, der påføres. Under normale betingelser er afluftningstiden på sugende underlag ca. 30 min. og på ikke sugende underlag ca. 60 min.

Tæppefliserne monteres, når fikseringslimen er tørret glasklart op. Fliserne gnides godt fast i fikseringslimen.

Bemærk

Produktet er godkendt af Ege Tæpper til montering af deres fliser med flitbagside.

Belægningsproducentens henvisninger samt gældende normer og regler skal overholdes. I tvivlstilfælde anbefales det at udføre et prøvefelt.

Optagning af lagte tæppefliser

Tæppefliser med flitbagside kan lægges og tages op igen flere gange. Andre former for bagsider som bitumen, væv, PVC eller PUR vil normalt klæbe så godt til underlaget, at det ikke er muligt at genanvende limen.

Tekniske data:

Materialeforbrug: Tæppefliser med flitbagside
120 - 140 g/m².

Kontakt ARDEX ved brug til LVT-belægninger og vinylfliser

Temperatur: Ikke under 15 °C.

Relativ luftfugtighed: Ikke over 75 %.

Afluftning: 20-30 min.

Monteringstid: Ca. 3 timer.

Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger forarbejdningstiden og kan føre til at fugtighed spærres inde i belægningen. De angivne tider er ved +18 °C og 65 % R.F.

Rengøring: Før hærdning med ARDEX CW rengørings-servietter.

Velegnet til kontorstole: Ja, i henhold til EN 12529.

Velegnet til gulvvarme: Ja.

EMICODE: EC 1 PLUS - meget miljøvenlig.

Levering: Spande á 10 kg netto.

Lagring/holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage. Skal lagres koldt, men frostfrit.

MAL kode (1993) 00-1
