



ARDEX K 2000

Pumpespartelmasse

- Velegnet til pumpning i lagtykkelser fra 3-30 mm
- Optimale flydeegenskaber
- Gode forarbejdningsegenskaber
- Giver en perfekt overflade



Anvendelsesområde

ARDEX K 2000 er en spændingsfattig, selvnivellerende pumpespartelmasse til opretning og nivellering af undergulve inden pålægning af gulvbelægninger. Velegnet til råbeton, betonelementer, cement og anhydritpudslag samt gamle spartelmasser.

Ved pålægning af trægulve svømmende på underlag af beton skal der på spartellaget etableres en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm PE-folie med mindst 200 mm tapede samlinger.

Kun til indendørs brug.

Forbehandling af underlaget

Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler. Til opretnings- og nivelleringsopgaver med pumpning anbefales det at afsætte kotehøjder for at styre det færdige resultat.

Primning foretages med en egnet ARDEX primer.

Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen være vedvarende tør. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

Blanding

ARDEX K 2000 kan udlægges ved hjælp af alle normale typer af snekke- eller stempelpumper, som har en kapacitet på min. 40 l/min.

Blandingsforhold

Ved pumpning indstilles vandmængden til 20 % vandtilsætning, hvilket svarer til ca. 4 l vand pr. 20 kg pulver.

Den korrekte vandmængde kontrolleres ved at måle flydeegenska-

berne på et glat underlag. En ring med diameter 10 cm og højde 7,4 cm (vol. 580 ml) placeres på et glat underlag og fyldes med spartelmasse. Når ringen løftes skal spartelmassen i løbet af 30 sek. flyde ud svarende til en diameter på ca. 42 cm.

Flydeegenskaberne afhænger af hvor effektivt der blandes og kan variere fra pumpe til pumpe.

Ved manuel udlægning blandes 20 kg ARDEX K 2000 med 4,0 l vand i et 30 liters blandekar til en klumpfri mørtel.

Forarbejdning

Ved manuel udlægning: ARDEX K 2000 er nem at udlægge med glat- eller tandspartel, og flyder så godt sammen at der normalt ikke skal foretages efterspartling eller slibning.

Ved pumpning: Inden udlægningen skal der monteres ARDEX stoplister mod tilstødende rum, afløb og gennemføringer. Spartelmassen pumpes ud på gulvet i baner og overfladen afrettes med glatspartel. Står pumpen stille mere end 15 - 20 min. skal maskine og slanger rengøres.

ARDEX K 2000 kan i én arbejdsgang udlægges i lagtykkelser fra 3 - 30 mm.

ARDEX K 2000 kan forarbejdes ved temperaturer over 5 °C.

Bemærk

ARDEX K 2000 kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende vandbelastede områder.

Karakter

Pulver med specialcementer, fyldstoffer og plast med god dispergeringsevne. Ved oprøring med vand fås en smidig, selvnivellerende, spændingsfattig mørtel, der selv danner en glat og plan overflade uden revner.

Tekniske data:

Vægtfylde:	1,25 kg/liter.
Vægtfylde (blandet):	1,6 kg/liter.
Materialeforbrug:	Ca 1,6 kg pulver pr. m ² /mm.
Forarbejdningsstid:	Ca. 30 min. ved 20 °C.
Gangbar:	Efter ca. 3 timer ved 20 °C.
Belægningsklar:	Ved 5 mm efter ca. 1-2 døgn. Ved 10 mm efter ca. 2-5 døgn. Ved 30 mm efter ca. 7 døgn.
Trykstyrke (DIN 1164):	Efter 28 døgn 30 N/mm ² .
Emballage:	Sække á 20 kg.
Lagring:	12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.
MAL-kode (1993):	00-4
PR-nr.	1665136



ARDEX Skandinavia A/S
 Marielundvej 4
 2730 Herlev
 Denmark
 13
 20225

EN 13813:2002

ARDEX K 2000

Cementitious screed for internal use
 EN 13813:CT-C30-F5; Polymer-modified

Reaction to fire:	E
Release of corrosive substances:	CT
Water permeability:	NPD
Water vapour permeability:	NPD
Compressive strength:	C30
Flexural strength:	F5
Wear resistance according to BCA:	NPD
Sound insulation:	NPD
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance:	NPD
Chemical resistance:	NPD