



ARDEX sand

Vasket og ovntørret

- Tilslag til ARDEX spartelmasser
- Afstrøning til ARDEX EP 2000



Anvendelsesområde

Ved tilsætning af sand i ARDEX spartelmasser, skal der anvendes ovntørret ARDEX sand. Der skal IKKE ændres på vandmængden. Spartel-massen blandes på normal vis, og sandet tilsættes til sidst.

Størrelsen på sandkornene skal modsvare ca. 1/3 af den lagtykkelse, der spartles i. Under 10 mm anvendes IKKE sandtilsætning. Over 10 mm kan der altid tilsættes 1/3 sand i de fleste ARDEX spartelmasser

Sand 0 – 4 mm:

SKAL tilsættes følgende produkter ved lagtykkelse over 10 mm:

- ARDEX K 14
- ARDEX K 15
- ARDEX K 55
- ARDEX FA 20

SKAL tilsættes følgende produkter ved lagtykkelse over 30 mm:

- ARDEX K 22 F

KAN tilsættes følgende produkter ved lagtykkelse over 10 mm:

- ARDEX K 70
- ARDEX K 80

Ved lagtykkelse over 20 mm kan der tilsættes sand i ARDEX K 70 i forholdet 1 : 1 (1 sæk ARDEX K 70 : 1 sæk sand)

Kan endvidere anvendes i ARDEX A 30, ARDEX A 31 og ARDEX A 45 i

lagtykkelser over 5 mm.

Grus 0 – 8 mm:

KAN tilsættes følgende produkter ved lagtykkelse over 20 mm

- ARDEX K 15
- ARDEX K 70
- ARDEX K 80.

ARDEX K 15 og ARDEX K 70 i forholdet 1 : 1. ARDEX K 80 i forholdet 1 : 0,5 (1 sæk ARDEX K 80 : ½ sæk grus.

0 - 8 mm sand **SKAL** anvendes som tilslag i ren ARDEX A 35 cement.

Der må ikke tilsættes ekstra sand i følgende produkter:

- ARDEX A 35 MIX
- ARDEX K 5
- ARDEX K 11
- ARDEX K 75
- ARDEX K 301
- ARDEX K 2000.
- ARDEX K 2000 F
- ARDEX R4 RAPID

Sand 0,4–0,8 mm (sand 0 til ARDEX EP 2000):

Anvendes i forbindelse med ARDEX EP 2000 multi-epoxy anvendt som primer, hæftebro og fugtspærre. Der strøs med 1,5 - 2 kg sand 0,4 - 0,8 mm pr. m².

Sandet skal være jævnt fordelt. Bare pletter må ikke forekomme. Der strøs straks i den våde epoxy.

Som primer og hæftebro anvendes et lag ARDEX EP 2000.

Anvendt som fugtspærre strøs sandet i andet lag ARDEX EP 2000 straks det er udlagt.

OBS! Sand 0,4–0,8 mm må ikke anvendes som tilsætning i spartel-masser.

Levering: sække á 25 kg netto