



ARDEX P 7

Hurtigtørrende primer og hæftebro

- Hurtigtørrende primer og hæftebro til gulv, væg og loft.
- Til ikke sugende underlag.
- Tør på ca. 30-60 min. på ikke sugende underlag og 60-120 min. på træbaserede pladeunderlag (ved +20 °C.)
- Til indendørs brug.



Anvendelsesområde

Brugsklar blanding til tætte og glatte underlag som ARDEX P 40 MS, epoxy, fliser, terrazzo og støbeasfalt eller træbaserede underlag som finér, spån- og OSB-plader.

Underlag skal være permanent tørre, faste og fri for støv og skillemidler. Eksisterende underlag rengøres og slibes inden ARDEX P 7 påføres. Lettøre porøse underlag behandles med ARDEX P 40 MS og primes efterfølgende med ARDEX P 7.

Kan anvendes ved temperaturer $>+15$ °C i luft og underlag. Påføres med velour-/skumrulle eller pensel i et ensartet jævnt lag, som skal tørre op til en rødlig film inden efterfølgende arbejder.

Bemærk: På sugende underlag skal der anvendes ARDEX P 51 jf. datablad.

Tekniske data:

| | |
|----------------------|--|
| Materialeforbrug: | Velour- eller skumrulle: 100 - 150 g/m ² afhængig af underlagets struktur |
| Tørretid (+20 °C): | Ca.30 - 60 min. på ikke sugende underlag. Ca. 60 - 120 min. på træbaserede pladeunderlag. |
| Råstofindhold: | Polyacrylatdispersion med tilslag af kvartssand. |
| EMICODE: | EC 1 PLUS. |
| GISCODE: | D 1 = opløsningsmiddefri. |
| Egnet til gulvvarme: | Ja. |
| Emballage: | Spande á 12 kg. |
| Lagring: | Frostfrit over 5 °C. Kan lagres ca. 12 måneder i rumtemperatur i uåbnet emballage. Tidligere åbnede dunke lukkes omhyggeligt. Overskydende primer skal anvendes indenfor få dage. Opbevares utilgængeligt for børn. |
| MAL-kode (1993): | 00-1 |
| PR-nr: | 4244652 |