



ARDEX A 828 COMFORT

Letspartel

- Kan bruges som hånd- og rullspartelmasse.
- Brandklasse A1.
- Nem oprøring, selv ved større mængder.
- Synker, revner og dråber minimalt.
- Kan påføres i lagtykkelse 0-50 mm.
- Nem at slibe.



Anvendelsesområde

Indendørs. Væg, loft.

- Til glatning og spartling af væg- og loftsflader
- Fyldning af fuger og spartling ved gips og gipsfiberplader
- Til fremstilling af overflader i udførelsesniveauerne Q1-Q4 på gips- og gipsfiberplader (*ifølge vejledningen "Hvor går grænsen?" fra Malersektionen i Dansk Industri)
- På mange bæredygtige underlag uden grunding

Art

Hvidt pulver på basis af gipskunststof.

Ved oprøring med vand fås en smidig, pastaagtig spartelmasse, der efter hærkning klæber fast på alle bæredygtige væg- og loftsflader, uanset om der er tale om murværk, beton, gasbeton, kalk-, gips- eller cementpuds og byggeplader.

ARDEX A 828 COMFORT har stor fyldeevne, synker ikke og kan let og hurtigt påføres selv i flere centimeters tykkelse i én og samme arbejdsgang.

ARDEX A 828 COMFORT er diffusionsåben og egnet som underlag til maling, tapeter og klæbere

Forberedelse af underlaget

Underlaget skal være skridsikkert, tørt, fast og frit for støv. ARDEX A 828 COMFORT har fremragende vedhæftning på div. underlag selv uden primer.

Underlag	Uden grunding	Med grunding
Porebeton	Ja	
Beton	Ja	
Teglmurværk	Ja	
Gipsplade	Ja	
Kalksandsten	Ja	
Gipsspartelmasse	Ja	
Gips- og gipsfiberplader	Ja	
Cementfiberplader	Ja	
OSB plader DIN EN 300		ARDEX P 82
Træspånplade P4-P7		ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82
Flise- og pladebelægninger		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Natursten		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Akryllakmalinger og alkydharpiksmalinger		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Vandfaste, skure- og vaskebestandige matte dispersionsfarver	Ja	
Plastmaling	Ja	
Strukturpuds	Ja	
Kalkcementmørtel	Ja	
Cementmørtel	Ja	
Gipsmørtel	Ja	

Forarbejdning

Til oprøring af 12,5 kg ARDEX A 828 COMFORT skal der bruges ca. 9 l rent, koldt vand. Ved større mængder (12,5 kg) anbefales det at foretage oprøring med en effektiv røreanordning (f.eks. omrørere af typen Collomix DLX 152). Efter en modningstid på et minut og ekstra gennemrøring fremstår spartelmassen let og luftig. Den kan forarbejdes i ca. 60 minutter. ARDEX A 828 COMFORT holder samme konsistens i hele forarbejdningsforløbet, så materialet uden videre kan fordeles over hele fladen i forarbejdningstiden. Efter at det udlagte spartellag har sat sig, kan der foretages opfølgende glitning ved let tryk med en glittespartel, så der fremkommer en glat flade, uden at der skal slibes.

Brug af rulle

Til brug af rulle oprøres 12,5 kg ARDEX A 828 COMFORT med 9,5 l rent, koldt vand. Efter 1-3 minutters modningstid og ekstra gennemrøring kan spartelmassen påføres ensartet i krydsgang med en 20 mm nylonrulle eller spartelrulle.

ARDEX A 828 COMFORT skal forarbejdes ved temperaturer på over +5 °C. Lave temperaturer forlænger forarbejdningstiden, mens høje temperaturer forkorter den.

Tip

Til slibning af overfladen på ARDEX A 828 COMFORT anbefales det at bruge slibemiddel i kornstørrelse 180-240.

Tekniske data ifølge ARDEX-kvalitetsnorm

Blandingsforhold ca.	Komponent A 9 l vand	Komponent B 12,5 kg pulver
Materialebehov ca.	Materialebehov 0,7 kg pulver pr. m ² og mm	
Udførelsestrin	Forbrug 0,2 kg/m ²	Udførelsestrin Q1
	0,1 kg/m ²	Q2 baseret på Q1
	0,1 kg/m ²	Q3 baseret på Q2
	0,7 kg/m ²	Q4, fuldt fladedækkende spartling pr. mm
Vægtfylde ca.	0,75 kg/l	
Vægtfylde blandet ca.	1,20 kg/l	
Produktklassificering	Setting tapeless jointing compound EN 13963:4B	
Brugsegenskaber		
Forarbejdningstid ca.	60 minut(ter)	
Male- og limarbejder	Efter tørring	
Omgivelsesforhold	+20 °C	
Produktdetaljer		
pH-værdi ca.	8	
EMICODE	EC 1 PLUS = meget lav emission PLUS	
GISCODE	CP1 = spartelmasse på calciumsulfatbasis, intet mærkningskrav	
Emballage	Sække med 12,5 kg netto	
Lagring	Kan lagres i ca. 12 måneder i uåbnet originalbeholder i tørre rum.	

Rådgivning om brug:
Tlf.: +45 44 88 50 50
Mail: ardex@ardex.dk

ARDEX Skandinavien A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk



0432

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
D-58453 Witten

19

32587

EN 13963:2005/AC:2006
ARDEX A 828 COMFORT
Setting tapeless jointing compound
EN 13963:4B

Fireclass:	A1
Flexural strength:	> 400 N
Release of dangerous substances:	See material safety data sheet